

# TECHNICKÝ LIST

## KICK-IT

Urychlovač pro polyuretanové kaučuky

### A. Popis produktu

Kick-IT je urychlovač tvrdnutí pro polyuretanové kaučuky bez vlivu na jeho fyzikální vlastnosti. Pozor ! Zkracuje výrazně také dobu zpracování.

### B. Skladování, trvanlivost

Skladujte a zpracovávejte při teplotě ca. 23°C. Všechny polyuretanové kaučuky jsou náchylné na vzdušnou vlhkost, kterou absorbují.

Po otevření originálního balení se zkracuje doba trvanlivosti. Zpracujte co nejdříve. Při odlití materiálu ihned nádobku zavřete.

Prodloužení trvanlivosti zajistí spray XTEND-IT, který vytvoří v nádobce ochrannou atmosféru.

### C. Míchání, příklady použití

Pracujte v dobře větrané místnosti. Používejte ochranu zraku, ochranné rukavice a ochranný oděv. Urychlovač se mísí váhově nejprve se složkou B. Důkladně promíchejte než přidáte složku A.

Přidání více než 3% váhově k dílu B nemá žádné další urychlovací účinky.

PUR-Kautschuk	%-podíl Kick-IT váhově k dílu B	doba zpracování ( min. )	doba odformování ( hod. )
Vytaflex 10	1	8	15
	2	7	11
	3	6	7
Vytaflex 20	1	9	8
	2	8	7
	3	7	6
Vytaflex 30	1	8	8
	2	7	7
	3	6	6
Vytaflex 40	1	14	5
	2	13	4
	3	11	3
Vytaflex 50	1	18	6
	2	17	5
	3	16	4
Vytaflex 60	1	14	7
	2	13	6
	3	12	5
PMC-780	5	20	5
	10	15	4

### D. Bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte bezp. listy. Pozor ! Pracujte v dobře větrané místnosti.

Kontakt se zrakem může způsobit dráždění. Vplachujte oči 15 min. vodou a ihned vyhledejte lékaře. S pokožky smyjte mýdlovou vodou.

Důležité : Všechny informace jsou korektní. Výrobce ani dodavatel nepřebírá zodpovědnost za nevhodné použití materiálu.